



TECHNONICOL N°27

POLISTIROLA PIELĪMĒŠANAI MASTIKA



Mastika paredzēta ekstrudētā putu polistirola plākšņu piestiprināšanai pie bitumena un polimēr-modificēta bitumena hidroizolācijas materiāliem, kā arī pie betona, metāla un koka virsmām.

Līmējošā Mastika TECHNOMICOL N° 27 tiek izgatavota no naftas bitumena, speciālām pildvielām un organiskiem šķīdinātājiem. Mastikai ir pastas konsistence, ar tās palīdzību viegli var piestiprināt siltumizolācijas plāksnes pie vertikālām virsmām.

Mastiku uzklāj uz siltumizolācijas plāksnēm punktu vai joslu veidā. Ja mastiku klāj joslās, tās nedrīkst būt šaurākas par 40 mm. Attālums starp joslu centriem nedrīkst būt lielāks par 25 cm. Ja mastiku uzklāj punktu veidā, tad katrā punktā jāuzklāj aptuveni 50-80 gramu mastikas. Punkti vienmērīgi jāizvieto pa pielīmējamās plāksnes saķeres virsmu – 10 punkti uz 1 m². Minimālais punktu skaits vienai loksnei ir 5 gab., pa vienam punktam katrā loksnes stūrī un centrā.

Mastikas patēriņš: 0.5–1.0 kg/m².



SAĶĒRE AR PAMATNI, MPa	NEGAISTOŠO VIELU MASAS DAĻA, %	LĪMĒTĀ SAVIENOJUMA BĪDES SPEKS, kN/m	KARSTUMIZTURĪBA, °C	IEPAKOJUMA VEIDS, TILPUMS	IEPAKOJUMA SVARS NETTO, kg	IEPAKOJUMU SKAITS UZ PALETES, gb
ar betonu =0.1 ar metālu =0.1	75-80	0.1	+90	spainis, 10 l	10	60
				spainis, 20 l	20	36